

RELUX

COD.s0296

Smalto sintetico a rapida essiccazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto a base di resine alchidiche lino legno fenolate e pigmenti speciali, dotati di buona resistenza all'esterno. È caratterizzato da rapida essiccazione e presenta un film lucido, pieno e di buon potere riempitivo.

CAMPI DI IMPIEGO

È particolarmente indicato per la verniciatura di macchine agricole, rimorchi, veicoli speciali o per tutti quei casi in cui sia richiesto un buon effetto estetico ed una certa velocità nell'esecuzione del lavoro.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a spruzzo, in due mani, incrociate, con un intervallo, tra l'una e l'altra, di 10 ÷ 12 minuti, diluito al 30% ÷ 35% con DILUENTE NITRO s0801. Per eventuali ritocchi, attendere 8 ÷ 10 ore ed applicare una prima mano sfumata; dopo appassimento di 15' ÷ 20', procedere con la seconda mano. Diametro ugello 1,6 ÷ 1,8 mm; pressione 3,5 ÷ 4 atm.

SUPPORTI

Superfici in metallo preparate con fondi antiruggine a rapida essiccazione, fondi epossidici o fondi poliuretanic, dopo sabbiatura commerciale; se non è possibile la sabbiatura, eseguire una pulizia meccanica seguita da uno sgrassaggio accurato.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: lucido.
Colore	: 0000 Bianco, 0300 Nero e tinte RAL.
Viscosità	: 15" ÷ 20" F8.
Peso specifico	: 1,2 ÷ 1,4 kg/dm ³ , in funzione della tinta.
Essiccazione	: fuori polvere 8 ÷ 10 minuti, al tatto 1 ÷ 2 ore. In profondità 8 ÷ 10 ore.
Resa	: 7 ÷ 9 mq/lt per mano; 6 ÷ 7 mq/kg per mano.
Brillantezza	: 85 ÷ 90 gloss.
Spessore del film secco	: 30 ÷ 40 micron.

CONFEZIONI

0000 Bianco e 0300 Nero e Tinte RAL 1013, 1021, 2004, 3000, 3003, 5010, 5015, 6032, 7015, 7035, 8011, 8017, 9006, 0020 Giallo caterpillar e IC105	: 21kg x 1pz; 4kg x 2pz; 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz. : 0,750lt x 6pz.
--	--

Rosso chassis

Altre tinte RAL : 21kg x 1pz; 4kg x 6pz.

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Inflammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.