

CROMOSILOXAN

COD.s0311

Pittura acril-silossanica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura a base di resine acriliche e silossaniche, in dispersione acquosa, e pigmenti selezionati, resistenti alla luce. Il prodotto unisce una perfetta aderenza a vari supporti quali intonaco, vecchio e nuovo, muratura, calcestruzzo, asbesto-cemento, ecc., alle caratteristiche di permeabilità al vapor acqueo e resistenza all'umidità.

CAMPI DI IMPIEGO

È l'ideale per applicazioni all'esterno su cemento, intonaco civile, gesso, mattone, tufo ecc., quando si voglia esaltare la traspirabilità verso l'esterno (capacità di lasciar passare il vapor acqueo) e, contemporaneamente, impedire il passaggio dell'acqua verso l'interno (idrorepellenza).

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello o rullo, in due mani, a distanza di 8 ÷ 12 h l'una dall'altra, diluita con acqua potabile al 15% ÷ 25%.

SUPPORTI

Superfici murali esterne, nuove o già pitturate, sane, asciutte, pulite, ben stagionate ed opportunamente preparate.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: tixotropico.
Colore	: 0000 Bianco.
Viscosità Brookfield	: 9000 ÷ 9500 mPas.
Peso specifico	: 1,72 kg/dm ³ .
PH	: 8 ÷ 9.
Essiccazione	: 2 ÷ 3 h, al tatto; 24 h in profondità. Completa dopo qualche giorno.
Resa	: 12 ÷ 14 mq/lt per mano.

CONFEZIONI

0000 Bianco	: 14lt x 1pz.
Tinte di cartella	: 14lt x 1pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%. Le superfici esterne vanno protette dalla pioggia per almeno 48 h e comunque fino ad essiccazione completa. Per evitare la formazione di "attaccature" è necessario procedere nella

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754



pittura in forma continua ed omogenea, fino ai naturali distacchi architettonici delle superfici.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 1 del 04.11.2009 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :11.53.31

Distribuito da :
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754