

## **MYSTRA**

**COD.s0318**

**Idropittura lavabile acrilica**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Idropittura murale sintetica, lavabile, per interni, a base di emulsioni acriliche e cariche specifiche che donano al prodotto buona copertura, grande idrorepellenza, elevata traspirabilità ed un ottimo punto di bianco iniziale. La sua formulazione comprende fragranze particolari che rilasciano, durante l'applicazione, un gradevole odore fruttato.

### **CAMPI DI IMPIEGO**

È l'ideale per applicazioni su qualsiasi tipo di parete o di soffitto, all'interno.

### **METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica a pennello, rullo o spruzzo, in due mani, a distanza di 6 ÷ 8 h l'una dall'altra, diluita con acqua potabile al 35% ÷ 40%.

### **SUPPORTI**

Superfici murali interne, nuove o già pitturate, sane, asciutte, pulite ed opportunamente preparate.

**(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Aspetto</b>               | : tixotropico.                               |
| <b>Colore</b>                | : 0000 Bianco.                               |
| <b>Viscosità</b>             | : 55" F4, diluita con acqua potabile al 30%. |
| <b>Peso specifico</b>        | : 1,6 kg/dm <sup>3</sup> .                   |
| <b>PH</b>                    | : 8 ÷ 9.                                     |
| <b>Essiccazione</b>          | : 6 ÷ 8 h, completa.                         |
| <b>Residuo secco in peso</b> | : 65%.                                       |
| <b>Resa</b>                  | : 12 ÷ 14 mq/lt per mano.                    |

### **CONFEZIONI**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| <b>0000 Bianco</b>       | : 14lt x 1pz; 4lt x 2pz. |
| <b>Tinte di cartella</b> | : 14lt x 1pz.            |

### **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

*Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 0 del 13.02.2009 'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :11.48.56*

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754