

IDROTON

COD.s0431

Protettivo colorato per pavimentazioni bituminose e campi da tennis

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e particolari cariche, studiato per la verniciatura di manti impermeabili e pavimentazioni bituminose, quando si voglia evitare, per ragioni estetiche, la classica protezione con alluminio. Grazie alla sua particolare concezione, risulta particolarmente resistente all'abrasione, per cui viene consigliato per la realizzazione della finitura di campi da Tennis in Bitume. Al pari, o forse meglio di esso, è in grado di prolungare, sensibilmente, la vita del manto impermeabile, assorbendo lo smog e contrastando l'azione erosiva dei raggi ultravioletti e degli agenti atmosferici. Inoltre grazie a particolari cariche ad alta inerzia termica, presenta un notevole assorbimento del calore.

CAMPI DI IMPIEGO

È indicato per la protezione e la segnaletica orizzontale di superfici in cemento od asfalto sottoposte a continua usura quali: campi da tennis, pallavolo, calcetto, basket, aree delimitate e pavimentazioni in genere, sia interne che esterne. Ottimo anche quale protettivo di elevata qualità per manti bituminosi posti su tetti e terrazzi.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello o rullo, in due mani, a distanza di 12 ÷ 24 h l'una dall'altra, diluita con acqua potabile al 5% ÷ 20%.

SUPPORTI

Superfici in calcestruzzo, cemento o asfalto, completamente stagionate, asciutte, pulite ed opportunamente preparate.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: opaco.
Colore	: 0000 Bianco, 0015 Rosso ossido, 0040 Grigio chiaro e 0090 Verde.
Viscosità	: tixotropico.
Peso specifico	: 1,4 ÷ 1,5 kg/dm ³ , in funzione della tinta.
Essiccazione	: 2 ÷ 3 h, al tatto; in profondità 24 h; sovrapplicabile dopo 12 ÷ 24 h. Completa 24 ÷ 48 h.
Resa	: 8 ÷ 10 mq/lt per mano.

CONFEZIONI

0000 Bianco, 0015 Rosso ossido, 0040 Grigio chiaro e 0090 Verde : 15lt x 1pz; 4lt x 2pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754

ITALCROM

painting technology

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%. Le superfici esterne vanno protette dalla pioggia per almeno 48 h e comunque fino ad essiccazione completa. Per evitare la formazione di "attaccature" è necessario procedere nella pitturazione in forma continua ed omogenea, fino ai naturali distacchi architettonici delle superfici.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 2 del 10/10/2005 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.09.29

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754