

## **ITALGUM**

**COD.s0421**

### **Guaina liquida**

#### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Prodotto all'acqua che, una volta essiccato, genera una superficie elastica di notevole impermeabilità ed idrorepellenza. È composto da speciali resine in dispersione modificate con plastificanti polimerici, cariche minerali rivestite, ossidi metallici ed additivi particolari che conferiscono al prodotto ottime proprietà ancoranti ed antifessurazioni oltre ad un'elevata resistenza all'umidità, ai raggi ultravioletti ed agli agenti atmosferici in genere.

#### **CAMPI DI IMPIEGO**

È impiegato per facciate, tettoie e coperture pianeggianti in cemento, asfalto, bitume o altro materiale edile.

#### **METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica a pennello o rullo, in due mani, a distanza di 24 ÷ 48 h l'una dall'altra, diluita con acqua potabile al 5% ÷ 20%.

#### **SUPPORTI**

Superfici in muratura o asfaltate purché sane, asciutte, pulite e preventivamente trattate con apposito fissativo all'acqua "ISOCRIL Z1".

**(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Aspetto</b>                   | : opaco.   |
| <b>Colore</b>                    | : 0000 Bianco, 0014 Rosso ossido, 0040 Grigio chiaro, 0090 Verde, 0100 Incolore e 0300 Nero.         |
| <b>Viscosità</b>                 | : tixotropico.   |
| <b>Peso specifico</b>            | : 1,4 ÷ 1,5 kg/dm <sup>3</sup> , in funzione della tinta; 1,05 ÷ 1,15 kg/dm <sup>3</sup> , Incolore. |
| <b>Allungamento alla rottura</b> | : 840% (con tensione eguale a 1,27 N/mm x mm).   |
| <b>Essiccazione</b>              | : 3 ÷ 4 h, al tatto; sovrapplicabile dopo 24 ÷ 48 h. Completa dopo qualche giorno.                   |
| <b>Resa</b>                      | : 6 ÷ 8 mq/lt per mano.  |

#### **CONFEZIONI**

**0000 Bianco, 0014 Rosso ossido, 0040 Grigio chiaro, 0090 Verde, 0100 Incolore e 0300 Nero** : 12lt x 1pz; 4lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.

#### **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%. Le superfici

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754

# ITALCROM

painting technology

esterne vanno protette dalla pioggia per almeno 48 h e comunque fino ad essiccazione completa. Per evitare la formazione di “attaccature” è necessario procedere nella pitturazione in forma continua ed omogenea, fino ai naturali distacchi architettonici delle superfici.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

*Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 1 del 10/10/2005 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.07.47*

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754