

## **ITALSTUCCO PASTONE SP1**

**COD.s0503**

**Stucco idrosintetico in pasta per muri**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Stucco idrosintetico a spatola, per muri; di impiego generale per rasare o stuccare, all'interno. È composto da leganti plastificati in emulsione e cariche minerali cristalline di elevata durezza. Di facile applicazione, è caratterizzato da buon potere ancorante, notevole rapidità di essiccazione, ottima carteggiabilità ed alto grado di bianco.

### **CAMPI DI IMPIEGO**

È indicato per rasature murali a finire e per ritocchi di piccole imperfezioni. Può essere utilizzato quale riempitivo livellante, per rasature murali di moderato spessore, in ambienti interni.

### **METODO DI APPLICAZIONE**

Le superfici devono essere asciutte e pulite, generalmente già trattate con materiale riempitivo adatto. Quindi rifinite e lisciate con "PASTONE SP1" applicato con spatola in acciaio inox e, ad essiccazione avvenuta, carteggiate con abrasiva fine. A seguire, è necessaria una passata di isolante fissativo acrilico "ISOCRIL Z1", diluito con acqua nella percentuale idonea, prima di procedere alla rifinitura con il ciclo applicativo previsto.

### **SUPPORTI**

Superfici murali sane, asciutte, pulite e generalmente già trattate con materiale riempitivo adatto.

**(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

<b>Aspetto</b>	: pastoso.
<b>Colore</b>	: 0000 Bianco.
<b>Viscosità</b>	: tixotropico.
<b>Peso specifico</b>	: 1,9 ÷ 2 kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Essiccazione</b>	: completa 6 ÷ 12 ore, secondo lo spessore. Per carteggiatura attendere 6 ÷ 12 ore. Sovrapplicabile dopo 12 ÷ 24 ore.
<b>Resa</b>	: in funzione dello spessore.

### **CONFEZIONI**

**0000 Bianco** : 20kg x 1pz; 5kg x 2pz.

### **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.



I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

*Documento stampato elettronicamente : copia conforme alla Rev 0 del 05/07/2015 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :12.10.38*

Distribuito da :  
POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754