ITALQUARZ

COD.s0431

Rivestimento al quarzo opaco

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rivestimento plastico murale a base di farina di quarzo, per esterno ed interno, ad alta resistenza, battericida ed antimuffa. Il prodotto, essendo formulato con farina di quarzo a granulometria media, è particolarmente adatto per ottenere bucciature a rilievo, tonde e morbide.

CAMPI DI IMPIEGO

È l'ideale su cemento, intonaco civile, gesso, mattone, tufo ecc., su cui, data la sua elasticità, consente una finitura perfettamente aderente e tenace che non ha alcuna tendenza a spaccarsi, fessurarsi o indebolirsi.

METODO DI APPLICAZIONE

Si applica a pennello o rullo, in due mani, a distanza di 8 ÷ 12 h l'una dall'altra. Per applicazione a pennello, diluire con acqua potabile al 20% ÷ 25%. Per applicazione a rullo, la diluizione deve essere del 3% ÷ 5%.

SUPPORTI

Superfici murali interne ed esterne, nuove o già pitturate, sane, asciutte, pulite ed opportunamente preparate.

(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

A 20°C ed umidità relativa 55%

Aspetto	: tixotropico.
Colore	: 0000 Bianco.
Viscosità	: pastoso.
Peso specifico	: 1,6 kg/dm ³ .
PH	: 8 ÷ 9.
Essiccazione	: 2 ÷ 3 h, al tatto; 24 h in profondità. Completa dopo qualche giorno.
Resa	: 8 ÷ 10 mq/lt per mano a pennello; 2 ÷ 3 mq/lt per mano a rullo.

CONFEZIONI

0000 Bianco	: 14lt x 1pz; 4lt x 2pz.
Tinte di cartella	: 14lt x 1pz.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%. Le superfici esterne vanno protette dalla pioggia per almeno 48 h e comunque fino ad essiccazione

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754

ITALCROM

painting technology

completa. Per evitare la formazione di “attaccature” è necessario procedere nella pitturazione in forma continua ed omogenea, fino ai naturali distacchi architettonici delle superfici.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

Documento stampato elettronicamente :copia conforme alla Rev 1 del 2.17.03.2004 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :11.52.22

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - www.pozzicolours.com – Tel.0823 703754