

## **FERMIC 550**

**COD.s0723**

**Smalto anticorrosivo a base di ferro micaceo a grana fine**

### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Smalto di finitura a base di resine tixotropiche, pigmenti selezionati ed ossido di ferro micaceo. È la più efficace risposta alle finiture di manufatti in ferro e strutture metalliche come cancellate, grate, ringhiere ecc., quando si voglia abbinare ad un eccezionale potere anticorrosivo, l'aspetto brunito tipico del ferro battuto. La sua composizione rende questo prodotto particolarmente resistente agli agenti atmosferici e la consistenza gelatinosa ne facilita l'applicazione; inoltre, non colando, permette di raggiungere spessori più elevati aumentando la protezione dei supporti verniciati.

### **CAMPI DI IMPIEGO**

È indicato come finitura pregiata per manufatti quali : cancellate, ringhiere, inferriate, serrande, infissi, oggettistica, ecc.. Viene ampiamente utilizzato nel settore edile e per il "fai da te". In casi o in ambienti difficili (marini, montani ed industriali), si consiglia una mano di fondo antiruggine di qualità.

### **METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica a pennello o rullo, in due mani, a distanza di 24 h l'una dall'altra. Eccezionalmente può essere applicato anche a spruzzo. Diluire al 2% ÷ 5% con ACQUARAGIA s0814 per applicazione a pennello o rullo; al 10% per applicazione a spruzzo.

### **SUPPORTI**

Ferro, in particolare, leghe leggere e lamiera zincata, opportunamente preparati.  
**(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

<b>Aspetto</b>	: metallizzato.
<b>Colore</b>	: 2146 Grigio medio, 2147 Grigio pieno, 2756 Canna di fucile, 6090 Verde antico, 7207 Blu lavagna e 5008 nero da cartella colori FERMIC G0000026.
<b>Viscosità</b>	: tixotropico.
<b>Peso specifico</b>	: 1,5 ÷ 1,7 kg/dm <sup>3</sup> , in funzione della tinta.
<b>Essiccazione</b>	: al tatto 2 ÷ 5 ore. In profondità 24 ore. SovrapPLICabile dopo 24 ÷ 48 ore.
<b>Resa</b>	: 8 ÷ 10 mq/lt per mano.

### **CONFEZIONI**

**2146 Grigio medio, 2147** : 2,5lt x 2pz; 0,750lt x 6pz.

**Grigio pieno, 2756 Canna di fucile, 6090 Verde antico, 7207 Blu lavagna e 5008 nero**

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754

**AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%.

Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche e mostrare l'etichetta.

Infiammabile. Tenere ben chiuso in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei bambini.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.