

## **ACRIPUK**

**COD.s0410**

### **Intonachino acril-silossanico rustico 1,2 grosso**

#### **DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Intonachino minerale acrilico, con modifica silossanica, per interni ed esterni. È formulato con resine selezionate, cariche naturali e pigmenti speciali che lo rendono particolarmente elastico e resistente all'azione degli agenti atmosferici. Le finiture ottenute presentano un aspetto semichiuso e risultano particolarmente traspiranti, quindi permeabili al vapore acqueo.

#### **CAMPI DI IMPIEGO**

È indicato per il rivestimento e la decorazione di facciate esterne e per tutte le opere di rifacimento e restauro. È utilizzato anche per finiture rustiche interne.

#### **METODO DI APPLICAZIONE**

Si applica con spatola in acciaio inox, tal quale; dopo leggero appassimento, si liscia la superficie con una spatola in plastica continuamente inumidita con acqua potabile, operando in senso verticale, orizzontale o rotatorio, secondo il tipo di finitura desiderata. Se necessario, ripetere l'applicazione per una finitura più omogenea del colore.

#### **SUPPORTI**

Superfici murali interne ed esterne, nuove o già pitturate, sane, asciutte, pulite ed opportunamente preparate.

**(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici).**

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

A 20°C ed umidità relativa 55%

<b>Aspetto</b>	: tixotropico.
<b>Colore</b>	: 0000 Bianco.
<b>Viscosità</b>	: pastoso.
<b>Peso specifico</b>	: 1,75 kg/dm <sup>3</sup> .
<b>PH</b>	: 8 ÷ 9.
<b>Essiccazione</b>	: 1 ÷ 2 h, al tatto; 24 h in profondità. Completa dopo qualche giorno.
<b>Resa</b>	: 0,25 ÷ 0,35 mq/kg per mano.

#### **CONFEZIONI**

<b>0000 Bianco</b>	: 25kg x 1pz.
<b>Tinte di cartella</b>	: 25kg x 1pz.

#### **AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI**

L'applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l'applicazione in presenza di forte ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%. Le superfici esterne vanno protette dalla pioggia per almeno 48 h e comunque fino ad essiccazione

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754

# ITALCROM

painting technology

completa. Per evitare la formazione di “attaccature” è necessario procedere nella pitturazione in forma continua ed omogenea, fino ai naturali distacchi architettonici delle superfici.

I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di fabbricazione.

*Documento stampato elettronicamente :copia conforme alla Rev 0 del 2.06.07/2015 dell'originale archiviato presso la Direzione Tecnica . data di stampa : 9/17/2018 ore :11.53.17*

Distribuito da :

POZZI COLOURS S.r.l. – MILANO – ITALY - [www.pozzicolours.com](http://www.pozzicolours.com) – Tel.0823 703754